



**Verf voor daken in
asbestcement**

Roofcryl color

Type product : Lak in emulsievorm op basis van soepele acrylcopolymeren, speciaal uitgewerkt voor de renovatie van daken in asbestcement.

Karakteristieken : AFNOR-classificatie: familie I klasse 7b2

- Dichtheid: 1,15 +/- 0,1
- Cone & Plate-viscositeit 10.000 s: 0,9 dPa.s (bij 20°C)
- Droging bij 20°C: stofdroog: 45 minuten
- Niet meer klevend: 1.30 uur.
- Overschilderbaar: 4 uur.
- Glans Gardner 60°: 25-30
- Actieve stoffen: 64% (+/- 2%)

Bovendien bezit dit product de volgende karakteristieken:

- Afwezigheid van toxiciteit;
- Onontvlambaar;
- Stabiliteit bij opslag: 1 jaar (vorstvrij).

Voordelen : Dit product is volledig geformuleerd in waterige fase. Zeer goed impregnerend vermogen.

Toepassing : **Vorbereiding van de ondergrond:**
De ondergronden moeten:
Gezond en schoon zijn:

- Reinigen onder hoge druk.
- Nadien een moswerend product aanbrengen.

Toepassing:

A. Met Airless pistool

- Verdunnen met +/- 10% water.
- Aanbrengen in 2 gekruiste lagen zonder tussentijd (« nat op nat »).

B. Met borstel of rol

- Roofcryl is gebruiksklaar voor het aanbrengen met borstel of rol.
- 2 lagen aanbrengen met een tussentijd van minimum 4u.

Rendement: +/- 200 gr/m² per laag.

Tint : Leisteengrijs